



SANCO Phon® PS

Zvuková izolace, bezpečnost, tepelná izolace

Typ skla	Sestava skla	Hodnota Ug podle EN 673	Světelná prostupnost	Součinitel g podle EN 410	Reflexe světla venkovní	Vzduchová neprůvzdušnost	Korekční součinitele
	mm	W/m²K	LT % (±2)	g % (±2)	LR % (±2)	Rw v dB	C;Ctr

SANCO Phon PS 36/27	6 VSG - 1PS - 16AR - 4	1,1				36	-1; -5
SANCO Phon PS 38/29	8 VSG - 1PS - 16AR - 4	1,1				38	-1; -5
SANCO Phon PS 39/29	6 VSG - 1PS - 16AR - 6	1,1				39	-1; -5
SANCO Phon PS 41/31	6 VSG - 1PS - 16AR - 8	1,1				41	-2; -6
SANCO Phon PS 41/31	8 VSG - 1PS - 16AR - 6	1,1				41	-2; -6
SANCO Phon PS 42/31	8 VSG - 1PS - 16AR - 6	1,1				42	-3; -7
SANCO Phon PS 43/35	10 VSG - 1PS - 16AR - 8	1,1				43	-2; -6
SANCO Phon PS 45/35	8 VSG - 1PS - 16AR - 10	1,1				45	-2; -6
SANCO Phon PS 46/41	10 VSG - 1PS - 20AR - 10	1,2				46	-2; -5
SANCO Phon PS 47/34	8 VSG - 1PS - 12AR - 12 VSG - 1PS	1,3				47	-1; -6
SANCO Phon PS 49/38	8 VSG - 1PS - 16AR - 12 VSG - 1PS	1,1				49	-3; -8
SANCO Phon PS 50/42	8 VSG - 1PS - 20AR - 12 VSG - 1PS	1,2				50	-3; -8
SANCO Phon PS 42/43	6 - 12AR - 4 - 12AR - 8VSG - 0,5 PS	0,7				42	-2; -6
SANCO Phon PS 43/45	8 - 12AR - 4 - 12AR - 8VSG - 0,5 SI	0,7				43	-2; -6
SANCO Phon PS 45/53	8 - 16AR - 4 - 16AR - 8VSG - 0,5 SI	0,6				45	-3; -8
SANCO Phon PS 46/51	10 VSG - 0,5 PS - 12AR - 6 - 12AR - 10	0,7				46	-1; -5
SANCO Phon PS 47/48	8 VSG - 0,5 SI - 12AR - 6 - 12AR - 8 VSG 0,5 SI	0,7				47	-2; -7
SANCO Phon PS 48/52	12VSG - 0,5 SI - 12AR - 6 - 12AR - 8 VSG 0,5 SI	0,7				48	-2; -7

SANCO tepelná izolace vrstva u dvojitého skla na pozici 3, u trojitého skla na pozici 2 a 5

AR = argon

Technické hodnoty vypočítané se SILVERSTAR® glaCE. Ug-hodnota podle DIN EN 673 pro vertikální instalace určena.

Rozměrové tolerance a výrobní možnosti podle aktuálních podmínek. Výběr z výrobního programu. Lze vyrobit i jiné kombinace k www.sanco.de

Technické údaje zde uvedené jsou platné v době tisku a mohou se bez upozornění změnit. Hodnoty se vztahují k údajům výrobců, nebo jsou získané v nezávislých zkušebnách v souladu s platnými normami. Tyto údaje odpovídají rozměrům výrobků podle zkušebních norem. Širší záruku nelze převzít, obzvláště u zkoušek při jiných podmínkách nebo přímo na stavbě. Zabudování skel musí odpovídat aktuálním montážním podmínkám pro izolační skla. SANCO je chráněná značka. Informace z roku: 07/2013

SANCO doporučuje:
SANCO ACS
teplá hrana